

Silikon-Quarzgrund DE816

Силікон-Кварцгрунт DE816

Адгезійна силіконова грунтовка з кварцевим наповнювачем



Опис продукту

Застосування	Біла адгезійна силіконова грунтовка. Не містить органічних розчинників. Для внутрішніх та зовнішніх робіт, містить чистий кварц. Застосовується в якості адгезійного покриття перед наступним нанесенням силіконових дисперсійних штукатурок і фарб, підготовки захисно-армуючих шарів систем утеплення, в тому числі виконаних з мінеральної вати, зимової консервації фасадів, також в якості самостійного декоративного покриття всередині приміщень. Придатна для грунтування цементних штукатурок, цегли, бетону, газобетону, також гіпсових основ, ДВП, ДСП, QSB і OSB, гіпсокартону, фарбованих основ, фанери всередині приміщень.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • для внутрішніх та зовнішніх робіт • під силіконові штукатурки • водовідштовхуюча • висока атмосферостійкість • висока паропроникність
Колір	Білий
Щільність	1,35 кг/л
Зв'язуюча речовина	Акрилова дисперсія
Склад	Силіконові сполуки, стиролакрилатна дисперсія, кварц, допоміжні домішки, вода.
Розчинник	Рекомендується не розводити

Нанесення

Основа	Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною сухою та чистою. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 діб, захисно-армувальні шари систем утеплення - мінімум 7 діб. Старі покриття та висоли ретельно видалити. Тріщини розшити і зашпаклювати. Осипаючі і вбираючі основи додатково обробити глибокопроникною грунтовкою торговельної марки düfa. Вражені грибками місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.
---------------	--

Нанесення	Перед використанням ґрунтовку ретельно перемішати. Наносити щіткою або валиком. Не розводити водою. При роботі час від часу помішувати метріал не допускаючи осадження наповнювача.
Витрата	Витрата на один шар – 200 мл/м ² в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.
Чистка інструментів	Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
Час висихання	Час висихання до нанесення наступного покриття – приблизно 24 години при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання можуть змінитись.
Температура нанесення	Роботи вести при температурі основи та повітря від +5°C до +30°C та при відносній вологості повітря нижче 80%. Не наносити ґрунтовку на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітру, опадах.
Колерування	При нанесенні кольорових штукатурок рекомендується колерувати ґрунтовку в той же колір барвником düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не більше 5%), а також машинним колеруванням за системою Color Mix або Select.
Доповнення	
Фасовка	5 L (л); 10 L (л)
Зберігання	У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 36 місяців. Заколерована ґрунтовка не має гарантійного терміну зберігання. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати ґрунтовку в каналізацію, водойми або на ґрунт.
Утилізація	Залишки висохлої ґрунтовки утилізуються як звичайне будівельне сміття.

19.07.2019

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.