

Europlast 7 B3 Transparent

Європласт 7 Б3 Транспарент
Латексна фарба для комп'ютерного тонування



Опис продукту

Застосування	Шовковисто-матова латексна базова фарба для комп'ютерного тонування. Стійка до вологого стирання, створює високоякісне покриття на стінах і стелі всередині приміщень. Легко наноситься і рівномірно розподіляється по поверхні. Не містить шкідливих речовин, розчинників і пластифікаторів; ідеально підходить для застосування в громадських місцях, школах і лікарнях. Придатна для фарбування акрилової шпаклівки, цементної, гіпсової та акрилової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер. Використовувати тільки в затонованому вигляді!
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • база 3, прозора • тонується в яскраві кольори • шовковисто-матова • висока механічна стійкість • економічна • не містить розчинників та пластифікаторів
Колір	Прозора (транспарентна)
Ступінь глянцею	Шовковисто-матова
Класифікація згідно ДСТУ EN 13300:2012	Клас стирання – 1 клас
	Ступінь блиску – середній глянець
	Зернистість – дрібнозерниста (до 100 мкм)
Щільність	1,2 кг/л
Зв'язуюча речовина	Полімерна дисперсія
Склад	Полімерна дисперсія, мінеральні наповнювачі, функціональні домішки, вода. ЛОС: гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директиви ЄС 30 г/л (2010); даний продукт містить менш ніж 1 г/л ЛОС.
Розчинник	Вода (максимум до 5%, додавання води може зменшити криючу здатність фарби)
Нанесення	
Основа Europlast 7 B3 Transparent	Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та

	<p>придатною для обробки. Залишки вапняних побілок, неміцні покриття, інші забруднення ретельно видалити. Цементні основи повинні бути витримані мінімум 28 діб. Нерівності вирівняти шпаклівкою düfa Acryl-Sprachtel. Контрастні, темні поверхні та поверхні іншого відтінку заґрунтувати білою фарбою düfa Mattlatex D100 або düfa EXPERT Europlast 7 DE107, розведеною 5% води. Сильно або нерівномірно вбираючі вологу основи обробити ґрунтовкою торгівельної марки düfa. Міцні гіпсові шпаклівки не ґрунтуються, але в цьому разі обов'язкове знепилення (наприклад злегка вологою тканиною). Вражені грибкамі місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.</p>
Нанесення	<p>Перед нанесенням ретельно перемішати. Наносити щіткою валиком або розпилювачем в 2 шари. Дотримуватись правила «мокре по мокрому».</p> <p>При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,018-0,021дюйма при тиску 120-180 бар, кут розпилення 50°. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої в'язкості і використовувати сопло 2 мм.</p> <p>При використанні апаратів ТМ Wagner рекомендуємо використати модель Wagner Flexio W585. Робочий рівень потужності (AIR CONTROL) 7-8, діаметр сопла 2,5 мм. Фарбу розвести водою на 20%. При значних площах нанесення можна використати апарат Wagner ProjectPro 117, рекомендоване сопло 517 при робочому тиску 200 бар. Фарбу в цьому випадку не розводити.</p>
Витрата	<p>Витрата на один шар – 65-85 мл/м² на гладких основах. На зернистих основах витрата буде більшою. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.</p>
Чистка інструментів	<p>Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт, при необхідності з додаванням миючих засобів.</p>
Час висихання	<p>Між шарами приблизно 4 години при температурі +20°C і максимальній вологості повітря 65%. Низька температура і підвищена вологість повітря збільшують час висихання. Початок експлуатації приміщень - через 7 днів. Повну міцність покриття набуває через 28 діб.</p>
Температура нанесення	<p>Не фарбувати при температурі основи та повітря нижче +5°C і вище +30°C та відносній вологості повітря вище 80%.</p>
Колерування	<p>Машинним колеруванням за системою Color Mix. Не колерувати пігментами концентратами на спирто-водній основі та барвниками düfa Vollton- und Abtönfarbe D230. Щоб запобігти мікробіологічному ураженню та зниженню якості продукту уникайте тривалого зберігання затонованої фарби.</p>
Доповнення	
Фасовка	<p>1 L (л); 2,5 L (л); 4,5 L (л); 9 L (л)</p>
Зберігання	<p>У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці. Затонована фарба не має гарантійного терміну зберігання.</p>
Заходи безпеки	<p>Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі чи на шкіру відразу промити їх чистою водою, не вдихати пари при розпиленні. Під час і після нанесення гарно провітрити приміщення. Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або на ґрунт.</p>
Утилізація	<p>Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.</p>

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідує якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.