



Пластифікатор «Замінник вапна» для мурування та штукатурки

- водоутримуючий
- повітровтягуючий
- підвищує морозостійкість
- ефект «дихаючої» штукатурки
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

Застосування та характеристики

Для всіх видів цементних розчинів, мулярських розчинів і бетонів з метою поліпшення їх технологічних властивостей. Має водоутримуючі властивості; підвищує вміст повітря в суміші, сприяє стабілізації і отриманню дрібних пор в структурі будівельних розчинів і бетонів. Запобігає корозії металевих елементів, яка виникає під дією вапна, та появи висолів на мінеральних поверхнях. Полегшує роботу з розчином, при цегляному муруванні прискорює роботу і робе її зручнішою.

Склад

Високомолекулярні аніонні полімери, пороутворюючі поверхнево-активні речовини, допоміжні домішки.

Виконання робіт

Перед використанням ретельно перемішати; домішку розвести у 50% рекомендованої кількості води та знову ретельно перемішати. Поступово влити в бетонну або розчинну суміш. Іншу кількість води заливати порціями до досягнення необхідної пластичності суміші. Час перемішування залежить від виду бетонозмішувача і необхідного ступеню однорідності суміші. Не вводити в суху суміш! Температура застосування: від +5°C до +30°C.

Дозування

- 0,5 - 1,0% від кількості цементу для цементно-піщаних розчинів;
- 0,6 - 1,2% від кількості цементу для штукатурних розчинів. Оптимальне дозування визначається експериментально в залежності від застосовуваних матеріалів і їх співвідношення.

Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. Відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Пожежо- та вибухобезпечна, відповідає 4 класу небезпечності; при використанні слід дотримуватися норм охорони і гігієни праці. Не допускати контакту зі шкірою, очима. Не виливати пластифікатор в каналізацію, водойми чи на ґрунт.

Зберігання

У щільно закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці . Не допускати заморожування. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Т 4/6/7 (EN934-2:2001, NEQ)

СП з П ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»

Україна, м. Дніпро,

вул. Курсантська, 7Б

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua