

Harmonieweiss

Хармонивайс

Антиаллергенная интерьерная краска



Описание продукта	
Область применения	Стойкая к мытью матовая дисперсионная краска на силикатной основе для внутренних работ. Имеет высокую укрывистость. Способствует здоровому климату в помещении. Подходит для нанесения на все минеральные основания, такие как: цементная и известковая штукатурка, силикатный и керамический кирпич, бетон и газобетон, гипсовые основания и гипсокартон, для перекрашивания старых и способных нести нагрузку покрытий, ранее окрашенных силикатными красками, а также как заключительное покрытие на обои «рауфазер» и стеклообои.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • поддерживает гигиену воздуха • защищает от плесени • не содержит консервантов • не содержит пластификаторов • высокая паропроницаемость
Цвет	Белый
Степень глянца	Матовая
Класс истирания	3 согласно DIN EN 13300
Плотность	1,58 кг/м ²
Связующее вещество	Жидкое калийное стекло, акриловая дисперсия
Состав	Диоксид титана, минеральные наполнители, функциональные добавки, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории A/a, согласно директиве ЕС, составляет 30 г/л (2010) данный продукт содержит < 1 г/л ЛОС.
Растворитель (разбавитель)	Вода (max 5%)
Нанесение	
Основание	Должно быть прочным, чистым и сухим. Непрочные старые покрытия, клеевые краски и обои, покрытия на алкидной или масляной основе желательно полностью удалить; глянцевые основы зашкурить наждачкой и обеспылить. Отремонтированные места, сильно поглощающие и меловые основы, а также покрытия на известковой основе, которые крепко держатся, тщательно обработать с помощью грунтовки Tiefgrund D14. При наличии грибка или плесени следует удалить их средством düfa Schimmelentferner и промыть основу водой.

Нанесение	<p>Перед использованием тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком со средней или крупной шубкой и краскораспылителем (включая безвоздушный метод распыления). При нанесении валиком краску раскатывать как можно быстрее. Соседние участки обрабатывать способом «мокрым по мокрому». Поверхности с большой площадью рекомендуется окрашивать с помощью распылителя. При наличии контрастного или неравномерно поглощающего основания, рекомендуется наносить в два слоя: 1-й слой разбавить максимум на 5% водой, 2-й слой – не разбавлять. При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,66-0,79 мм и давление 160-180 бар. При нанесении методом воздушного распыления разводить водой до рабочей вязкости и использовать сопло 2 мм.</p> <p>При использовании аппаратов ТМ Wagner рекомендуем на незначительных площадях использовать модель Wagner Flexio W585. Рабочий уровень мощности (AIR CONTROL) 7-8, диаметр сопла 2,5 мм. Краску разбавить водой на 3%. При значительных площадях нанесения рациональнее использовать аппарат Wagner ProjectPro 117, рекомендуемое сопло 517 при рабочем давлении 200 бар. Краску в этом случае можно не разбавлять.</p>
Расход	Около 145 мл/м ² , в зависимости от свойств основы. Точный расход определяется пробным окрашиванием на объекте.
Примечание	Защищать поверхности из стекла и глазурованной плитки пленкой (попадание краски может изменить их цвет). Не добавлять в краску антиплесневую добавку düfa Schimmelstopp - это испортит ее свойства.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	Время высыхания до нанесения следующего слоя – 4 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Способность окрашенной поверхности воспринимать механические нагрузки наступает через 5 суток.
Температура нанесения	Не наносить при температуре ниже +5°C.
Колеровка	Возможна в ненасыщенные оттенки красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230, а также машинным способом по системе Color Mix. Рекомендуется применять краску в белом цвете, потому что тонировка уменьшает паропроницаемость! При самостоятельной колеровке запрещено использовать жидкие пигментные концентраты на спирто-водной основе.
Примечания	
Фасовка	2,5 л; 5 л; 10 л
Хранение	В плотно закрытой таре, в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от +5°C до +30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 18 месяцев. Дата и партия изготовления указаны на упаковке.
Меры безопасности	Не допускать контакта с глазами или кожей. Во время и после нанесения следует хорошо проветривать помещение, не вдыхать испарения при распылении. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию, водоемы и на грунт.
Утилизация	Остатки высохшей краски утилизируются как обычный строительный мусор.

26.06.2017

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

ТУ У- 24.3-33892784-001-2002
 СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
 Украина, г. Днепро
 ул. Курсантская, 7Б
 тел. (056) 377-95-05

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.