

Europlast 3 DE103

Європласт 3 ДЄ103
Зносостійка латексна фарба



Опис продукту

Застосування	Зносостійка латексна фарба для внутрішніх робіт. Надзвичайно економічна, має високу криючу здатність. Застосовується в приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням: офісах, школах, дитячих садках, ресторанах. Витримує вологе прибирання з застосуванням миючих засобів. Паропроникна, дозволяє стінам дихати. Призначена для фарбування цементної і гіпсової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер. Не містить розчинників.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • для внутрішніх робіт • глибоко матова • витримує вологе прибирання • висока криюча здатність
Колір	Білий
Ступінь глянцю	Матова
Клас стирання	2 згідно DIN EN 13300
Щільність	1,58 кг/л
Зв'язуюча речовина	Вінілова дисперсія
Склад	Діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії A/a, згідно директиви ЄС, становить 30 г/л (2010); даний продукт містить < 30 г/л ЛОС.
Розчинник	Вода (до 15 %)

Нанесення

Основа	Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Потрібно видалити пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Основа повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нерівності вирівняти шпаклівкою düfa Acryl-Spachtel. Крейдяні поверхні, поверхні, що осипаються або вбирають вологу, та оштукатурені ділянки обробити глибокопроникною ґрунтовкою düfa Tiefgrund Acryl-Hydrosol DE 800. Вражені грибкамі місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.
---------------	---

Нанесення	<p>Наносити щіткою, валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб. Перед використанням фарбу перемішати. Для більшості основ досить одного шару покриття. Допускається додавання у фарбу не більше 5% води. Для нанесення на стелі можна додавати до 15 % води.</p> <p>При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,66-0,79 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої в'язкості і використовувати сопло 2 мм.</p> <p>При використанні апаратів ТМ Wagner рекомендуємо використовувати модель Wagner ProjectPro 117, рекомендоване сопло 517-518 при робочому тиску 200 бар. Фарбу не розводити водою. При нанесенні при підвищених температурах можна розвести водою на 3-5%.</p>
Витрата	Витрата на один шар – 80 -100 мл/м ² в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.
Особливості	Поверхні, які можуть пошкоджуватись мікроорганізмами, фарбувати з додаванням у фарбу антипліснявої домішки düfa Schimmelstopp.
Чистка інструментів	Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
Час висихання	Час висихання одного шару 4-6 години. Всі рекомендації ефективні при температурі основи +20°C і відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись. Повну міцність і здатність сприймати механічні навантаження покриття набуває через 7 днів.
Температура нанесення	Не фарбувати при температурі основи нижче +5°C або відносній вологості повітря вище 80%.
Колерування	Можливе барвником düfa Vollton- und Abtönfarbe D230, також машинним способом за системами Color Mix або SELEKT. Затонована фарба повинна бути використана одразу після колерування або не пізніше ніж за 4 дні!
Доповнення	
Фасовка	1 л; 2,5 л; 5 л; 10 л
Зберігання	У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 18 місяців. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці. Затонована фарба не має гарантійного терміну зберігання і повинна бути використана не пізніше ніж за 4 дні після колерування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або на ґрунт.
Утилізація	Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

10.10.2017

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.

