

Europlast 7 DE107

Європласт 7 ДЄ107

Шовковисто-матова латексна фарба



Опис продукту

Застосування	Шовковисто-матова латексна фарба для внутрішніх робіт. Надзвичайно економічна, має високу криючу здатність. Застосовується в приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням. Зручна у роботі, не бризкає і не стікає з валику. Витримує вологе прибирання з застосуванням миючих засобів. Призначена для фарбування цементної і гіпсової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер. Не містить розчинників.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • для внутрішніх робіт • шовковисто-матова • економічна • тиксотропна • витримує вологе чищення • висока криюча здатність
Колір	Білий
Ступінь глянцю	Шовковисто-матовий
Клас стирання	1 згідно DIN EN 13300
Щільність	1,25 кг/л
Зв'язуюча речовина	Вінілова дисперсія
Склад	Діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директив ЄС, становить 30 г/л (2010); даний продукт містить < 30 г/л ЛОС.
Розчинник	Вода (до 10 %)

Нанесення

Основа	Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Потрібно видалити пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Основа повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нерівності вирівняти шпаклівкою düfa Acryl-Sprachtel. Крейдяні поверхні, оштукатурені ділянки та поверхні, що осипаються та/або вбирають вологу обробити глибокопроникною ґрунтовкою düfa Tiefgrund Acryl-Hydrosol DE
---------------	--

	800. Вражені грибками місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.
Нанесення	Наносити щіткою, валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб. Перед використанням фарбу перемішати. Рекомендується наносити в 2 шари. 1-й шар – фарбу розбавити не більше 10% води. 2-й шар – фарбу не розбавляти. При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,66-0,79 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої густини і використовувати сопло 2 мм. При використанні апаратів ТМ Wagner рекомендуємо використати модель Wagner Flexio W585. Робочий рівень потужності (AIR CONTROL) 7-8, діаметр сопла 2,5 мм. Фарбу розвести водою на 20%. При значних площах нанесення можна використати апарат Wagner ProjectPro 117, рекомендоване сопло 517 при робочому тиску 200 бар.
Витрата	Витрата на один шар – 65-85 мл/м ² в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.
Особливості	Поверхні, які можуть пошкоджуватись мікроорганізмами, фарбувати з додаванням у фарбу антипліснявої домішки düfa Schimmelstopp.
Чистка інструментів	Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
Час висихання	Час висихання одного шару 4-6 години. Всі рекомендації ефективні при температурі основи +20°C і відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись. Повну міцність і здатність сприймати механічні навантаження покриття набуває через 7 днів.
Температура нанесення	Не фарбувати при температурі основи нижче +5°C або відносній вологості повітря вище 80%.
Колерування	Можливе барвником düfa Vollton- und Abtönfarbe D230 також машинним колеруванням за системами Color Mix або SELECT. Затонована фарба повинна бути використана одразу після колерування або не пізніше ніж за 4 дні!
Доповнення	
Фасовка	1 л; 2,5 л; 5 л; 10 л
Зберігання	У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці. Затонована фарба не має гарантійного терміну зберігання і повинна бути використана не пізніше ніж за 4 дні після колерування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або на ґрунт.
Утилізація	Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

10.10.2017

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

СП з П ТОВ “Мєффєрт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідує якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.