

Siloxan-Quarzgrund

DE815

Силоксан-Кварцгрунт DE815

Адгезионная силоксановая грунтовка с кварцевым наполнителем



Описание продукта

Область применения	Белая адгезионная силоксановая грунтовка. Не содержит органических растворителей. Для внутренних и наружных работ; содержит чистый кварц. Применяется в качестве адгезионного покрытия перед нанесением силоксановых дисперсионных штукатурок и красок, для подготовки защитно-армирующих слоев систем утепления, в том числе выполненных из минеральной ваты, для зимней консервации фасадов. Также используется в качестве самостоятельного декоративного покрытия или в комплексе с материалами EFFEKT-DESIGN внутри помещений. Предназначена для грунтования цементных штукатурок, кирпича, бетона, газобетона, также гипсовых оснований, ДВП, ДСП, QSB и OSB, гипсокартона, окрашенных основ и фанеры внутри помещений.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • для внутренних и наружных работ • под силоксановые штукатурки и строительные растворы • водоотталкивающая • высокая атмосферостойкость • высокая паропроницаемость
Цвет	Белый
Плотность	1,35 кг/л
Связующее вещество	Стиролакрилатная дисперсия
Состав	Диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода.
Растворитель (разбавитель)	Рекомендуется на разбавлять

Нанесение

Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые покрытия и высолы тщательно удалить. Трещины расшить и зашпаклевать. Непрочные и впитывающие основания дополнительно обработать глубокопроникающей грунтовкой düfa Tiefgrund Acryl-Hydrosol DE800. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
------------------	--

Нанесение	Перед использованием грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком. Не разбавлять водой.
Расход	На один слой – 200 мл/м ² , в зависимости от основания; точный расход определяется путем пробного окрашивания.
Примечание	-
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	До нанесения следующего слоя – примерно 24 часа при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях сроки высыхания могут измениться.
Температура нанесения	Работы выполнять при температуре поверхности от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха ниже 80%. Не наносить грунтовку на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках.
Колеровка	При нанесении цветных штукатурок рекомендуется колеровать грунтовку в тот же цвет красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не добавлять более 5%), а также машинным способом по системе Color Mix или SELEKT.
Примечания	
Фасовка	5 л; 10 л
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 36 месяцев. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
Меры безопасности	При работе с продуктом необходимо соблюдать обычные правила техники безопасности. Во время проведения работ хорошо проветривать помещение. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию, в водоемы и на почву. Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву.
Утилизация	Высохшая грунтовка утилизируется как обычный строительный мусор.

26.06.2017

Изготовлено по технологии фирмы «Meffert AG», Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации, настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.