

## Tiefgrund D14

Тифгрунт D14  
Грунт-концентрат 1:4



### Описание продукта

<b>Область применения</b>	Для глубокого проникновения в основу и укрепления гипсовых и цементных штукатурок, гипсокартона, легкого бетона, волокнисто-цементных оснований, кирпича, ДВП, ДСП и обоев перед нанесением на них красок, шпатлевок и строительных растворов. Также, для укрепления старых хрупких штукатурок, клеевой, известковой и минеральной краски. Не содержит органических растворителей, без запаха.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для внутренних и наружных работ</li> <li>• укрепляет основание</li> <li>• глубокого проникновения</li> <li>• не вызывает пожелтение красок</li> <li>• паропроницаемый («дышит»)</li> </ul>
<b>Цвет пленки</b>	Прозрачный (после высыхания)
<b>Плотность</b>	1,02 кг/л
<b>Связующее вещество</b>	Акриловая дисперсия
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, добавки, вода
<b>Растворитель (разбавитель)</b>	Вода 1:4

### Нанесение

<b>Основание</b>	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые и непрочные покрытия, клеевую краску, высолы, обои и другие загрязнения тщательно удалить. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим грунтом düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
<b>Нанесение</b>	Перед применением тщательно перемешать. Наносить щеткой, валиком или кистью. Не допускать чрезмерного нанесения грунта-концентрата, чтобы не образовывался эффект «мокрого зеркала». Без разбавления водой грунт-концентрат рекомендуется наносить на прочные основания и стартовые шпаклевки, на штукатурки в системах многослойных покрытий, на старые хрупкие основания, а также в случае необходимости получения гидрофобных свойств оснований для их временной защиты от воздействия влаги. При укреплении хрупких поверхностей минеральных материалов грунтовку наносят в 2 слоя; первый слой – разбавленной водой грунтовкой

	в соотношении 1:2; второй слой наносится без разбавления. При последующем нанесении шпаклевки, краски или клея, грунт-концентрат разбавить чистой водой в соотношении 1:4 и нанести в один слой.
<b>Расход</b>	100-200 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от основания
<b>Примечание</b>	
<b>Чистка инструментов</b>	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
<b>Время высыхания</b>	4 часа при температуре воздуха +20°C.
<b>Температура нанесения</b>	Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.
<b>Примечания</b>	
<b>Фасовка</b>	1 л; 2 л; 5 л; 10 л
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца.
<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания грунта в глаза или на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть их чистой водой.
<b>Утилизация</b>	Не выливать грунт на почву, в водоемы или в канализацию.

1.08.2017

**Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия**

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”  
Украина, г. Днепро  
ул. Курсантская, 7Б  
тел. (056) 377-95-05  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05