

Quarzgrund Q815

Кварцгрунт Кью815

Адгезионная грунтовка с кварцевым наполнителем



Описание продукта

Область применения	Для внутренних и наружных работ. Содержит чистый кварц. Применяется в качестве адгезионного покрытия перед последующим нанесением акриловых дисперсионных штукатурок и красок, для подготовки защитно-армирующих слоев систем утепления, зимней консервации фасадов. Может использоваться в качестве самостоятельного декоративного покрытия или в комплексе с материалами EFFEKT-DESIGN внутри помещений. Подходит для грунтования цементных штукатурок, кирпича, бетона, а также гипсовых оснований, ДВП, ДСП, QSB и OSB, гипсокартона, фанеры внутри помещений. Не содержит органических растворителей.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • для внутренних и наружных работ • под дисперсионные штукатурки • высокая атмосферостойкость • создает декоративное покрытие • ярко белого цвета
Цвет	Белый
Плотность	1,35 кг/л
Связующее вещество	Стиролакрилатная дисперсия
Состав	Стиролакрилатная дисперсия, кварц, вспомогательные добавки, вода.
Растворитель (разбавитель)	Вода (не разбавлять)

Нанесение

Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной сухой и чистой. Непрочные покрытия и высолы тщательно удалить. Трещины расшить и зашпаклевать. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
Нанесение	Перед использованием грунтовку тщательно перемешать. Наносить щеткой или валиком. Не разбавлять. При нанесении на гладкие поверхности разбавить макс. 5% воды.
Расход	Расход на один слой – 200-250 мл/м ² , в зависимости от основания, точный расход определяется путем пробного окрашивания.

Примечание	Не наносить грунтовку на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	8 – 10 часов при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях сроки высыхания могут измениться.
Температура нанесения	Работы выполнять при температуре поверхности от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Колеровка	При нанесении цветных штукатурок рекомендуется колеровать грунтовку в тот же цвет красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe, D230, а также машинным способом по системе Color Mix или SELEKT.
Примечания	
Фасовка	5л; 10л
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
Меры безопасности	При работе с продуктом необходимо соблюдать обычные правила техники безопасности. Во время проведения работ хорошо проветривать помещение. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Высохшая грунтовка утилизируется как обычный строительный мусор.

26.06.2016

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днипро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации, настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.