

Grund D17



Грунт D17

Грунтовка глубокого проникновения



Описание продукта

Область применения	Грунтовка для наружных и внутренних работ. Применяется для укрепления и выравнивания водопоглощения основы перед нанесением лакокрасочных покрытий и при выполнении строительных работ: нанесении штукатурки, устройстве систем теплоизоляции, шпаклевании, наклеивании обоев, облицовке плиткой и устройстве полов. Предназначена для грунтования цементных и гипсовых штукатурок, легкого бетона, пенобетона, газобетона, кирпича, гипсокартона, магnezитовых плит, также ДВП, ДСП, фанеры и обоев. Укрепляет старые и непрочные поверхности. Способствует достижению отличной адгезии нанесенного покрытия к основанию.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • перед нанесением красок и строительных растворов • увеличивает адгезию • не вызывает пожелтение красок • выравнивает водопоглощение • создает прозрачную пленку • без органических растворителей
Цвет пленки	Прозрачный (после высыхания)
Плотность	1,01 кг/л
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Акриловая дисперсия, добавки, вода
Растворитель (разбавитель)	Не разбавлять
Нанесение	
Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые и непрочные покрытия, клеевую краску, высолы, обои и другие загрязнения тщательно удалить. Пораженные грибами места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим грунтом düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Грунтовку наносить валиком, щеткой или кистью. Не допускать чрезмерного нанесения грунтовки, чтобы не образовывался эффект так называемого мокрого "зеркала". Плотные поверхности, например поверхности из пропаренного бетона,

	<p>конструкционные элементы из железобетона, грунтовать в два слоя без чрезмерного нанесения. Для первого слоя грунтовку следует развести водой в соотношении 1: 1. Второй слой наносить без разбавления, сразу после впитывания первого слоя, методом «мокрым по мокрому».</p> <p>Для обработки плотных крепких оснований таких как бетон, цементная шпаклевка, керамический или силикатный кирпич, асбестоцементные основания, дерево, плотные лакокрасочные покрытия, ДСП, OSB, QSB и т.д. - грунтовка наносится в один слой без разбавления.</p> <p>Для обработки ячеистого бетона, газобетона, шлакоблока, известковой и цементной штукатурки, гипсовых поверхностей, старых лакокрасочных покрытий, которые надежно держатся, грунтовку наносить в два слоя. Для первого слоя грунтовку разбавить водой в соотношении (на 2 части грунтовки - 1 часть воды).</p>
Расход	100-200 мл/м ² в зависимости от основания
Примечание	Не разбавлять
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	4 часа при +20°C
Температура нанесения	Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.
Колеровка	-
Примечания	
Фасовка	1 л; 5 л; 10 л
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания грунтовки в глаза или на кожу. Не выливать грунтовку на грунт, в водоемы или в канализацию.
Утилизация	Не выливать грунтовку на грунт, в водоемы или в канализацию.

1.08.2017

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.