

Vollton- und Abtönfarbe D230

Фолтон – унд Абтёнфарбэ Д230
Дисперсионный краситель



Описание продукта	
Область применения	Для декоративной отделки фасадных и внутренних поверхностей, а также для колеровки белых дисперсионных акриловых, латексных, клеевых красок и синтетических штукатурок. Все цвета можно смешивать между собой. Не содержит растворителей.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • не выгорает • высокая кроющая способность • устойчив к истиранию • атмосферостойкий
Цвет	28 цветов: желтый*, золото*, хромово-желтый*, охра, табачный, оксидно-коричневый, топаз коричневый, цвет умбры, древесно-коричневый, терракот*, оранжевый*, красный*, коралл*, цвет красного вина*, оксидно-красный, цвет баклажана*, сиреневый, фиолетовый*, цвет зеленого яблока*, цвет весенней зелени*, оксидно-зеленый, цвет мяты, петролевый, ультрамарин, синий, темно-синий, синий матовый, чёрный.
Степень глянца	Шелковисто-глянцевый
Класс истирания	2 согласно DIN EN 13300
Плотность	от 1,33 кг/л до 1,38 кг/л (в зависимости от цвета)
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Пигментные соединения, минеральные наполнители, функциональные добавки, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/с, согласно директиве ЕС, составляет 40 г/л (2010) данный продукт содержит < 40 г/л ЛОС.
Растворитель (разбавитель)	Вода (max 10%)
Нанесение	
Основание	Должно быть прочным, чистым и сухим. Непрочные и старые клеевые покрытия тщательно удалить, поверхность загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой торговой марки düfa.
Нанесение	В качестве самостоятельного покрытия наносить в два слоя. 1-й слой: добавить макс. 10% воды; 2-й слой: воду не добавлять.
Примечание	Основы, содержащие пластификатор, непригодны для нанесения красителя. Не наносить затонированную пигментами краску на

	невыдержанные цементные основания. Изношенные и цементные основания грунтовать 2 раза. Краситель, обозначенный звездочкой на цветной маркировке, можно использовать для наружных работ только в концентрированном виде.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	До нанесения следующего слоя – 2 часа
Температура нанесения	Не красить при температуре основания и воздуха ниже +5°C и относительной влажности воздуха более 80%.
Примечания	
Фасовка	250 мл; 750 мл
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать пигмент в канализацию, водоемы или на почву.
Утилизация	Остатки высохшего красителя утилизируются как обычный строительный мусор.

1.08.2017

Производитель:
Мефферт АГ • Фарбверке Зандвег 15 • 55543 Бад Кройцнахе • Германия •

Расфасовано:
СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепропетровск
ул. Курсантская, 7Б
тел. (0562) 34-55-55
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.