

Wandfarbe

D1a

Вандфарбэ

Краска дисперсионная для внутренних работ



Описание продукта

Область применения	Используется для окраски стен и потолка. Образует суконно-матовое покрытие, которое допускает легкую влажную чистку и повторное перекраски. Предназначена для окраски штукатурки, бетона, кирпича, гипсовых поверхностей, также ДВП, ДСП, обоев, в том числе из волокна "рауфазер".
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • белая • матовая • влагостойкая • устойчива к истиранию • высокая укрывистость
Цвет	Белый
Степень глянца	матовая
Класс истирания	3 согласно DIN EN 13300
Плотность	1,53 кг/л
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/а, согласно директиве ЕС, составляет 30 г/л (2010) данный продукт содержит <30 г/л ЛОС.
Растворитель (разбавитель)	Вода (max 10%)

Нанесение

Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Нужно удалить пыль, остатки известковых побелок, покрытия на клеевой и масляной основе, другие загрязнения. Основание должно быть чистым, сухим и пригодным для обработки. Свежая цементная штукатурка должна быть выдержана минимум 28 дней. Влажность оснований не должна превышать 4%, гипсовых оснований - 1%. Неровности выровнять шпатлевкой düfa Acryl-Spachtel. Впитывающие и меловые поверхности, оштукатуренные участки обработать грунтовкой торговой марки düfa. Трещины нужно расшить, загрунтовать и зашпаклевать. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим раствором düfa Grund
------------------	---

	Antiseptik D613 согласно инструкции.
Нанесение	<p>Перед использованием тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем (включая безвоздушное способ - «airless»).</p> <p>Первичное покрытие: краску разбавить не более 10% воды.</p> <p>Заключительное покрытие: краску не разбавлять.</p> <p>Окрашивание поверхностей в одной плоскости должно производиться методом "мокрым по мокрому", без перерывов в работе.</p> <p>При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,45-0,79 мм и давление 160-180 бар. При нанесении методом воздушного распыления разводить водой до рабочей вязкости и использовать сопло 2 мм.</p> <p>При использовании аппаратов ТМ Wagner рекомендуем на незначительных площадях использовать модель Wagner Flexio W585. Рабочий уровень мощности (AIR CONTROL) 7-8, диаметр сопла 2,5 мм. Краску развести водой на 3%. При значительных площадях нанесения рациональнее использовать аппарат Wagner ProjectPro 117, рекомендуемое сопло 517 при рабочем давлении 200 бар. Краску в этом случае можно не разбавлять.</p>
Расход	Расход на один слой – 90 мл/м ² в зависимости от зернистости основы. Точный расход определяется пробным окрашиванием на объекте.
Примечание	Поверхности, подверженные воздействию микроорганизмов, красить с добавлением в краску антиплесневой добавки düfa Schimmelstopp.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	Время высыхания до нанесения следующего слоя –1-2 часа при температуре основания +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях срок высыхания может измениться. Полную прочность покрытие приобретает через 7 дней.
Температура нанесения	Не красить при температуре основания и воздуха ниже +5°С и относительной влажности воздуха более 80%.
Колеровка	Красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230.
Примечания	
Фасовка	1л; 2,5л; 5л; 10л; 25 л; 14 кг; 7 кг
Хранение	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°С до +30°С; избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 36 месяцев. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
Меры безопасности	хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. При распылении не вдыхать пары.
Утилизация	Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей краски утилизируются как обычный строительный мусор.

15.06.2016

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.

