

Superweiss D4

Супервайс Д4

Суперстійка вінілова фарба



Опис продукту

Застосування	Білосніжна, суконно-матова, вологостійка, дуже економічна у витраті, з чудовою криючою здатністю. Для стін та стелі по штукатурці, бетону, гіпсу і гіпсокартону, структурним шпалерам і таке інше. Дозволяє фарбувати навіть забруднені поверхні в один шар.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • білосніжна • суконно-матова • суперпокривна
Колір	Білий
Ступінь глянцю	Матова
Клас стирання	2 згідно DIN EN 13300
Щільність	1,51 кг/л
Зв'язуюча речовина	Непластифікована кополімерна водна дисперсія
Склад	Діоксид титану, непластифікована кополімерна водна дисперсія, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директиви ЄС, становить 30 г/л (2010); даний продукт не містить ЛОС.
Розчинник	Вода, максимум 20%

Нанесення

Основа	Повинна бути твердою, чистою сухою та придатною для обробки. Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Нетривкі та старі клейові покриття ретельно видалити. Нерівності вирівняти шпаклівкою düfa Acryl-Spachtel. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Інтенсивно вбираючі вологу або крейдянні поверхні, а також покращені штукатуркою ділянки обробити ґрунтовкою глибокого проникнення düfa Tiefgrund D14. Вражені грибками місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.
Нанесення	Перед нанесенням ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб «airless». Допускається додавання у фарбу до 10% води. Працювати, використовуючи метод «мокрим по мокрому». Для отримання найкращого результату при

	<p>фарбуванні стелі та шпалер розвести фарбу водою до 15-20%.</p> <p>При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,45-0,66 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої в'язкості і використовувати сопло 2 мм.</p> <p>При використанні апаратів ТМ Wagner рекомендуємо на незначних площах використовувати модель Wagner Flexio W585. Робочий рівень потужності (AIR CONTROL) 7-8, діаметр сопла 2,5 мм. Фарбу розбавити водою на 3%.</p> <p>При значних площах нанесення раціональніше використати апарат Wagner ProjectPro 117, рекомендоване сопло 517 при робочому тиску 200 бар. Фарбу в цьому випадку можна не розбавляти.</p> <p>Слід враховувати, що додавання води завжди зменшує експлуатаційні властивості покриття фарби, тому додавати її треба дуже обережно.</p>
Витрата	Витрата на один шар – 90 мл/м ² в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.
Особливості	Поверхні, які можуть пошкоджуватись мікроорганізмами, фарбувати з додаванням у фарбу антипліснявої домішки düfa Schimmelstopp.
Чистка інструментів	Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
Час висихання	Час висихання до нанесення наступного шару 4-6 годин. Всі рекомендації ефективні при температурі основи +20°C і відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись. Експлуатацію можна починати через 7 днів. Повну міцність покриття набуває через 28 днів.
Температура нанесення	Не фарбувати при температурі основи нижче +5°C або відносній вологості повітря вище 80%.
Колерування	Барвником düfa Vollton- und Abtönfarbe D230, також машинним колеруванням за системою Color Mix або SELECT.
Доповнення	
Фасовка	1 л; 2,5 л; 5 л; 10 л
Зберігання	У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в заводській упаковці, що не розкривалась, – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. При розпиленні не вдихати пари, використовувати засоби індивідуального захисту. Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або на ґрунт.
Утилізація	Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

14.12.2018

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

СП з ПТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.