

Super Mix B3 Transparent



Супер Микс Б3 транспарэнт

Дисперсионная краска для компьютерной тонировки



Описание продукта

Область применения	Дисперсионная акриловая декоративная краска для колеровки в насыщенные яркие оттенки по палитре MD COLOR, NCS, RAL на тонирующем оборудовании. Использовать только в затонированном виде! Затонированная краска предназначена для окрашивания внутри помещений. Выдерживает влажную чистку без применения моющих средств. Имеет высокую стабильность цвета в течение длительного срока эксплуатации, может применяться в помещениях с повышенной влажностью. Совместима с пигментами большинства европейских производителей. Предназначена для окрашивания цементной и гипсовой штукатурки, бетона, кирпича, гипсокартона, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанеры, дерева и обоев. Не содержит растворителей.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • база 3, прозрачная • матовая • тонируется в насыщенные цвета • для внутренних работ • износостойкая
Цвет	Без цвета
Степень глянца	Матовая
Класс истирания	2 согласно DIN EN 13300
Плотность	1,41 кг/л
Связующее вещество	Акриловая , дисперсия
Состав	Акриловая дисперсия, функциональные добавки, минеральные наполнители. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/а, согласно директиве ЕС, 30 г/л (2010); данный продукт содержит <30 г/л ЛОС.
Растворитель (разбавитель)	Вода (не разбавлять)

Нанесение

Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Нужно удалить пыль, остатки известковых побелок, покрытия на клеевой и масляной основе, другие загрязнения. Основание должно быть прочным, чистым, сухим и пригодным для обработки. Неровности выровнять шпатлевкой düfa Acryl-Spachtel. Крепкие алкидные покрытия зашкурить. Впитывающие и меловые
------------------	--

	поверхности, оштукатуренные участки обработать глубокопроникающей грунтовкой торговой марки düfa. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции. Контрастные, темные поверхности, а также поверхности, которые имеют другой оттенок загрунтовать краской Mattlatex D100 разведенной 5% воды.
Нанесение	Наносить кистью, валиком или распылителем, включая безвоздушный способ. Перед использованием тщательно перемешать. Наносить в 2 слоя. Краску рекомендуется не разбавлять. При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,66-0,79 мм и давление 160-180 бар. При нанесении методом воздушного распыления разводить водой до рабочей вязкости и использовать сопло 2 мм. При использовании аппаратов ТМ Wagner рекомендуем на незначительных площадях использовать модель Wagner Flexio W585. Рабочий уровень мощности (AIR CONTROL) 7-8, диаметр сопла 2,5 мм. Краску разбавить водой на 3%. При значительных площадях нанесения рациональнее использовать аппарат Wagner ProjectPro 117, рекомендуемое сопло 517 при рабочем давлении 200 бар. Краску в этом случае можно не разбавлять.
Расход	На один слой –65-85 мл/м ² в зависимости от зернистости основы. Точный расход определяется путем пробного окрашивания на объекте.
Примечание	Краска способна выдерживать нагрузку через 4 дня после нанесения.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	До нанесения следующего слоя – 4 часа при температуре основания +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях срок высыхания может измениться.
Температура нанесения	Работы проводить при температуре основания и окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
Колеровка	По системе Color Mix или SELECT, красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230. Также возможна колеровка по системам других производителей. Затонированная краска должна быть использована сразу после колеровки или не позже чем через 4 дня!
Примечания	
Фасовка	1 л, 2,5 л; 4,5 л; 9 л
Хранение	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°С до +30°С; избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке. Затонированная краска не имеет гарантийного срока хранения и должна быть использована не позже чем через 4 дня после колеровки!
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. При распылении не вдыхать пары.
Утилизация	Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей краски утилизируются как обычный строительный мусор.

26.06.2017

Изготовлено по технологии фирмы «Meffert AG», Германия

СП с ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши

материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05..