

## Euroweiss

### Д604

#### Евровайс Д604

Супербелая дисперсионная краска



### Описание продукта

<b>Область применения</b>	Декоративная белая краска для внутренних работ. Используется для окрашивания стен и потолков с высокими требованиями к белизне поверхности. Образует белоснежное покрытие, которое допускает легкую влажную чистку и повторное окрашивание. Предназначена для штукатурки, бетона, кирпича, гипсовых поверхностей, также ДВП, ДСП, OSB и OSB, фанеры, гипсокартона, обоев, в том числе из волокна "рауфазер".
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• белоснежная</li> <li>• матовая</li> <li>• для внутренних работ</li> <li>• устойчива к истиранию</li> <li>• высокая укрывистость</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Степень глянца</b>	Матовая
<b>Класс истирания</b>	3 согласно DIN EN 13300
<b>Плотность</b>	1,51 кг/л
<b>Связующее вещество</b>	Акриловая дисперсия
<b>Состав</b>	Диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/а, согласно директиве ЕС, составляет 30 г/л (2010) данный продукт содержит < 30 г/л ЛОС.
<b>Растворитель (разбавитель)</b>	Вода

### Нанесение

<b>Основание</b>	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Нужно удалить пыль, остатки известковых побелок, покрытия на клеевой и масляной основе, другие загрязнения. Основание должно быть чистым, сухим и пригодным для обработки. Влажность оснований не должна превышать 4%, гипсовых оснований - 1%. Неровности выровнять шпатлевкой düfa Acryl-Spachtel. Впитывающие и меловые поверхности, оштукатуренные участки обработать грунтовкой торговой марки düfa. Трещины нужно расшить, загрунтовать и зашпаклевать düfa Acryl-Spachtel. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
------------------	---

<b>Нанесение</b>	<p>Перед использованием тщательно перемешать. Наносить щеткой, валиком или распылителем (включая безвоздушный метод) в 2 слоя. При нанесении второго слоя не допускать длительного раскатывания валиком на одном месте.</p> <p>Окрашивание поверхностей в одной плоскости должно производиться методом «мокрым по мокрому», без перерывов в работе.</p> <p>При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,45-0,66 мм и давление 160-180 бар. При нанесении методом воздушного распыления разводить водой до рабочей вязкости и использовать сопло 2мм. При использовании аппаратов TM Wagner рекомендуем на незначительных площадях использовать модель Wagner Flexio W585. Рабочий уровень мощности (AIR CONTROL) 7-8, диаметр сопла 2,5 мм. Краску развести водой на 3%. При значительных площадях нанесения рациональнее использовать аппарат Wagner ProjectPro 117, рекомендуемое сопло 517 при рабочем давлении 200 бар. Краску в этом случае можно не разбавлять.</p>
<b>Расход</b>	<p>На один слой – 55-90 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от зернистости основы. Точный расход определяется пробным окрашиванием на объекте</p>
<b>Примечание</b>	<p>Поверхности, подверженные воздействию микроорганизмов, красить с добавлением в краску антиплесневой добавки düfa Schimmelstopp.</p>
<b>Чистка инструментов</b>	<p>Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.</p>
<b>Время высыхания</b>	<p>Время высыхания до нанесения следующего слоя –1-2 часа при температуре основания +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях срок высыхания может измениться. Полную прочность покрытие приобретает через 7 дней.</p>
<b>Температура нанесения</b>	<p>Не красить при температуре основания и воздуха ниже +5°С и относительной влажности воздуха более 80%.</p>
<b>Колеровка</b>	<p>Красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe, D230</p>
<b>Примечания</b>	
<b>Фасовка</b>	<p>1 л, 2,5 л; 5 л; 10 л; 25 л</p>
<b>Хранение</b>	<p>В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°С до +30°С; избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 18 месяцев. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.</p>
<b>Меры безопасности</b>	<p>Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. При распылении не вдыхать пары. Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву.</p>
<b>Утилизация</b>	<p>Остатки высохшей краски утилизируются как обычный строительный мусор.</p>

26.06.2017

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”  
Украина, г. Днепро  
ул. Курсантская, 7Б  
тел. (056) 377-95-05  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.