

Wandweiss

D1

Вандвайс

Краска дисперсионная для внутренних работ



Описание продукта

Область применения	Используется для окрашивания стен и потолка. Обладает высокой кроющей способностью, образует устойчивую к истиранию поверхность, которая не допускает влажной обработки. Предназначена для нанесения на штукатурку, бетон, кирпич, гипсовые поверхности, также ДВП, ДСП, обои, в том числе из волокна "рауфазер".
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • белая • матовая • выгодная цена • устойчивая к истиранию • высокая укрывистость
Цвет	Белый
Степень глянца	матовая
Класс истирания	4 согласно DIN EN 13300
Плотность	1,46 кг/л
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/а, согласно директиве ЕС, составляет 30 г/л (2010) данный продукт содержит <1 г/л ЛОС.
Растворитель (разбавитель)	Вода (max 10%)

Нанесение

Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Нужно удалить пыль, остатки известковых побелок, покрытия на клеевой и масляной основе, другие загрязнения. Основание должно быть чистым, сухим и пригодным для обработки. Неровности выровнять шпатлевкой düfa Acryl-Spachtel. Сильно впитывающие и меловые поверхности, оштукатуренные участки обработать глубоко проникающей грунтовкой торговой марки düfa. Трещины нужно расшить, загрунтовать и зашпаклевать. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции
------------------	--

Нанесение	Перед использованием тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем, включая безвоздушный метод Первичное покрытие: краску разбавить не более 10% воды. Заключительное покрытие: краску не разбавлять. При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,45-0,79 мм и давление 160-180 бар. Окрашивание поверхностей в одной плоскости должно производиться методом "мокрым по мокрому", без перерывов в работе.
Расход	Расход на один слой –100-150 мл/м ² в зависимости от зернистости основы.
Примечание	Ремонтное окрашивание покрытий из Wandweiss возможно только краской Wandweiss или подобной. При нанесении красок более высокого класса покрытие должно быть удалено. Поверхности, подверженные воздействию микроорганизмов, красить с добавлением в краску антиплесневой добавки düfa Schimmelstopp.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	Время высыхания до нанесения следующего слоя – 1-2 часа при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях срок высыхания может измениться.
Температура нанесения	Не красить при температуре основания и воздуха ниже +5°C и относительной влажности воздуха более 80%.
Колеровка	Красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe, D230
Примечания	
Фасовка	1 л; 2,5л; 5л; 10л; 25 л
Хранение	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C; избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
Меры безопасности	хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. При распылении не вдыхать пары.
Утилизация	Остатки высохшей краски экологически безопасны и утилизируются как обычный строительный мусор.

26.06.2017

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. ((056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.