



## Grund M14

### Грунт-концентрат 1:6

- для внутренних и наружных работ
- глубокопроникающая
- укрепляет основание
- не вызывает пожелтения красок

#### **Применение и характеристика**

Предназначена для глубокой пропитки и укрепления гипсовых и цементных штукатурок, гипсокартона, легкого бетона, волокнисто-цементных оснований, кирпича, ДВП, ДСП и обоев перед нанесением красок, шпатлевок и строительных растворов. Также для укрепления старых хрупких штукатурок, известковой и минеральной краски. Не содержит органических растворителей, без запаха. Растворяется водой.

#### **Состав**

На основе акриловых дисперсий.

#### **Основание**

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н В Б.2.6-212:2016 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые и непрочные покрытия, клеевую краску, обои и другие загрязнения тщательно удалить. Неровности и трещины выровнять финишной шпатлевкой MGF Acryl-Spachtel. Пораженные грибками места очистить средством MGF Saniermittel и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.

#### **Выполнение работ**

Перед использованием перемешать. Наносить щеткой, валиком или кистью. Грунтовку разбавить чистой водой в соотношении 1:4. При укреплении осыпающихся или сильно впитывающих влагу штукатурок обработать поверхность концентрированной грунтовкой в 2 слоя методом «мокрым по мокрому». Не допускать чрезмерного нанесения грунта-концентрата, чтобы не образовывался эффект так называемого «мокрого зеркала». Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%. Рабочие инструменты после проведения работ промыть водой.

#### **Расход**

100-200 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от основания, время высыхания – 4 часа при температуре основания и воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания изменится (при уменьшении температуры время увеличится).

#### **Меры безопасности и утилизация**

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать грунтовку в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей грунтовки утилизируются как обычный строительный мусор.

#### **Хранение**

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 24 месяца. Дату и партию изготовления смотри на упаковке.

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.

СП с ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»

Украина, г. Днепро

ул. Курсантская, 7Б

тел. (056) 377-95-05

[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)

E-mail: [postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

1.08.2017