



## Reibeputz R 20/25

### Декоративная штукатурка

- белая
- фактура «короед»
- для наружных и внутренних работ
- водоотталкивающая
- размер зерна 2,0/2,5 мм

#### Применение и характеристика

Акриловая штукатурка «короед» для декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений. Легко наносится, эластичная, износостойкая, с высокой адгезией. Образует атмосферостойкие, устойчивые к проливным дождям покрытия. Подходит для нанесения на минеральные штукатурки, бетон, подготовленную кирпичную основу, поверхности систем теплоизоляции фасадов, гипсокартон, ДСП, QSB и OSB и др.

#### Состав

Диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/1, согласно директиве ЕС, 200 г/л (2010); данный продукт содержит < 30 г/л ЛОС

#### Основание

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Отслоения, старые покрытия и масляные загрязнения тщательно удалить. Неровности выровнять шпатлевкой. Цементные штукатурки должны быть выдержаны минимум 14 суток, зашпаклеванные поверхности – минимум 3 дня, поверхности систем утепления – 7 суток. Все поверхности обязательно обработать адгезионной грунтовкой MGF Quarzgrund. При использовании колерованных штукатурок грунтовка должна быть затонирована в такой же цвет. Осыпающиеся и сильно впитывающие влагу поверхности предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой торговой марки MGF. Места, пораженные грибами, очистить средством MGF Saniermittel и обработать антисептической грунтовкой düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.

#### Выполнение работ

Перемешать не взбивая. Нанести на стену шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна. Выдержать некоторое время и, пока штукатурка мягкая, структурировать пластмассовой теркой в нужном направлении. Большие поверхности разбивать на несколько маленьких или работать в группе. Вся поверхность должна обрабатываться методом «мокрым по мокрому». При необходимости в штукатурку можно добавить до 2% воды. Выполнять работы при температуре от +5°C до +30°C и влажности воздуха менее 80%. Не наносить под действием прямых солнечных лучей. Защищать от осадков и мороза течение 3 дней.

Для придания штукатурке дополнительных антигрибковых свойств рекомендуем добавить перед нанесением антиплесневую добавку düfa Schimmelstopp из расчета 250 мл на 25 кг штукатурки и тщательно перемешать.

Время высыхания – 24 часа при +20°C и влажности воздуха 65%. Полное высыхание и перекрашивание через 2-3 дня. В других условиях время изменится (при уменьшении температуры оно увеличится).

Расход (R20/25): 2,8 / 3,5 кг/м<sup>2</sup>, точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.

### **Колеровка**

Подлежит машинной колеровке по системе SELECT, также красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не добавлять больше 5%). На одну плоскость наносить штукатурку с одним номером партии или тщательно смешивать продукцию из разных партий между собой!

### **Меры безопасности и утилизация**

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания штукатурки в глаза или на кожу. Не выливать в канализацию, водоёмы, и на грунт. Засохшая штукатурка утилизируется как строительный мусор.

### **Хранение**

В сухом месте при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.

### **Фасовка**

25 кг

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"

Украина, г. Днепро

ул. Курсантская, 7Б

тел. (056) 377-95-05

www.dufa.com.ua

e-mail: [postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

1.08.2017