



## **Kratzputz K 15/20**

### **Декоративная штукатурка**

- белая
- фактура «короед»
- для наружных и внутренних работ
- водоотталкивающая
- размер зерна 1,5мм/2,0 мм

#### **Применение и характеристика**

Акриловая штукатурка с «камешковой» фактурой для декоративной отделки фасадов и стен с повышенными эксплуатационными требованиями внутри помещений. Образует атмосферостойкие, эластичные, износостойкие и стойкие к проливным дождям покрытия. Фактура штукатурки скрывает мелкие дефекты поверхности. Пригодна для нанесения на минеральные штукатурки, бетон, подготовленную кирпичную основу, поверхности систем теплоизоляции фасадов, гипсокартон, ДСП, QSB и OSB и др.

#### **Состав**

Диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/1, согласно директиве ЕС, 200 г/л (2010); данный продукт содержит < 30 г/л ЛОС.

#### **Основание**

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Отслоения, старые покрытия и масляные загрязнения тщательно удалить. Неровности выровнять шпатлевкой. Цементные штукатурки должны быть выдержаны минимум 14 суток, шпаклеванные поверхности – минимум 3 суток, поверхности систем утепления – 7 суток. Все поверхности нужно обработать адгезионной грунтовкой MGF Quarzgrund. При использовании колерованной штукатурки грунтовка должна быть затонированна в такой же цвет. Осыпающиеся и сильно впитывающие влагу поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения торговой марки MGF. Места, пораженные грибками очистить средством MGF Saniermittel и обработать антисептическим средством düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.

#### **Выполнение работ**

Перемешать не взбивая. Нанести на стену шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна, выдержать некоторое время. Пока поверхность мягкая, структурировать пластмассовой теркой в круговом направлении до получения фактуры в виде густо уложенных камешков. Большие участки поверхности разбивать на несколько маленьких или работать в группе. Вся поверхность должна обрабатываться методом «мокрым по мокрому». При необходимости в штукатурку можно добавить до 2% воды.

Для придания штукатурке дополнительных антигрибковых свойств рекомендуем перед нанесением добавить антиплесневую добавку düfa Schimmelstopp, из расчета 250 мл на 25 кг штукатурки, и тщательно перемешать.

Выполнять работы при температуре от +5°C до +30°C и влажности воздуха менее 80%. Не наносить под действием прямых солнечных лучей. Защищать от осадков и мороза в течение 3 дней.

Время высыхания – 24 часа при температуре +20°C и влажности воздуха 65%. Полное высыхание и перекрашивание через 2-3 дня. В других условиях время изменится (при уменьшении температуры оно увеличится).

Расход (K15/K20): 2,4 / 3,0 кг/м<sup>2</sup>. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.

### **Колеровка**

Возможна машинной колеровкой по системе SELECT, также красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не добавлять более 5%). На одну плоскость наносить штукатурку имеющую один номер партии или тщательно смешивать продукцию из разных партий между собой!

### **Меры безопасности и утилизация**

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания штукатурки в глаза или на кожу. Не выливать в канализацию, в водоемы или на почву. Засохшая штукатурка утилизируется как строительный мусор.

### **Хранение**

В сухом месте от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"

Украина, г. Днипро

ул. Курсантская, 7Б

тел. (056) 377-95-05

www.dufa.com.ua

e-mail: [postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

1.08.2017