

KeraPaint Matt

КераПеінт Матт

Професійне покриття з технологією кераміки



Опис продукту

Застосування	Тонко-дисперсійна високоякісна інтер'єрна фарба з керамічними мікрочастинками, яка створює глибоко матову поверхню з високим ступенем очищення. Легко наноситься, має тривалий відкритий час обробки протягом якого піддається виправленню. Має високу адгезію та ізолюючі властивості. Не містить розчинник та пластифікатор. Запобігає потемнінню пофарбованих поверхонь внаслідок ефекту фоггінгу. Придатна для фарбування акрилової шпаклівки, цементної, гіпсової та акрилової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер. Відрізняється винятковою несприйнятливістю до забруднень, має чудову здатність до чищення. Створює покриття, стійке до дезінфекційних засобів. Рекомендована до застосування у громадських, шкільних та дошкільних, лікувально-профілактичних закладах, на підприємствах харчової промисловості, в закладах громадського харчування, в приміщеннях, де обробляються або зберігаються харчові продукти, на об'єктах комунально-побутового призначення, а також на поверхнях з підвищеною загрозою забруднення.
Властивості	• неперевершена здатність до очистки • висока криюча здатність • легке нанесення і тривалий час для обробки • висихає без видимих смуг • висока адгезія та дифузія • перешкоджає утворенню та скупченню чорного осаду на стінах та в кутах приміщень
Колір	Білий
Ступінь глянцю	Матова
Клас стирання	1 згідно DIN EN 13300
Паропроникність	Sd=0,25 (згідно EN ISO 7783-2)
Щільність	1,3 кг/л
Зв'язуюча речовина	Акрилова дисперсія

Склад	Дисперсія 100% -го акрилату, діоксид титану, силікати, вода, добавки, консервант (метил-/бензил і хлор-ізотіазолінон). Гранично допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директиви ЄС, становить 30 г/л (2010); даний продукт містить <1 г/л ЛОС.
Розріджувач	Вода (до 20%, тільки для 1-го шару!)
Нанесення	
Основа	Підготовка основи виконується відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.6-212: 2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою і придатною для обробки. Пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій і масляній основі, інші забруднення ретельно видалити. Плями бруду від речовин, що складно видаляються, таких як никотин, сажа, та інші обробити ізолюючою сіллю düfa Isoliersalz згідно інструкції. Міцні алкідні та масляні покриття зашкурити і обеспилити. Тріщини розшити, заґрунтувати і зашпаклювати. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 діб, бетон – мінімум 3 місяці. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Поверхні обробити глибокопроникною ґрунтовкою торгової марки düfa. Зокрема критичні основи: крейдянні поверхні, поверхні, що осипаються або сильно вбирають вологу, обробити глибокопроникною ґрунтовкою düfaTiefgrund D14 згідно інструкції. Вражені грибками місця очистити і обробити антисептичним розчином düfaGrundAntiseptik D613 згідно інструкції. За наявності на поверхні значних уражень пліснявою поверхню слід обробити засобом düfa Schimmelentferner.
Нанесення	Перед використанням фарбу ретельно перемішати. Радимо використовувати валик з ворсом 12 mm (мм) для внутрішніх робіт. Для запобігання появи текстури поверхні, смуг від валика та нерівномірного глянцею при фарбуванні гладких поверхонь рекомендуємо використовувати спеціальний валик для гладких поверхонь. Для уникнення видимих стиків покриття нанесення повинно проводитися методом «мокре по мокрому» – єдиним рівномірно мокрим шаром фарби без стиків на ділянках, що підсихають. Для досягнення бажаних властивостей поверхні необхідне нанесення у два шари. При цьому слід дотримуватись сумарної робочої витрати близько 200 ml/m² (мл/м²). Перший шар: фарбу розбавити не більше 10% води. Фінішний шар: фарбу не розбавляти, за потреби додати не більше – 3% води. Нанесення розпиленням: матеріал відрегулювати за консистенцією, враховувати рекомендації виробника обладнання. Для досягнення рівномірної поверхні радимо зробити фінальну прокатку поверхні валиком. Безповітряне розпилення: кут розпилення: 40°, форсунка: 0,011"- 0,015"; тиск: 120 – 150 bar. Фарбування виконується при температурі основи і навколишнього повітря від +5°C до +30°C і відносній вологості повітря не більше 80%. Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
Витрата	Близько 10 м ² /л або 100 мл/м ² на гладких поверхнях, в один шар. Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.
Особливості	Фарба düfa Expert KeraPaint Classic має тривалий відкритий час роботи (до 20 хвилин за нормальних умов), приблизно в 2 рази довше, ніж у звичайних дисперсійних фарб. Протягом цього часу пофарбовані ділянки можуть бути відкориговані. При проведенні коригувань по вже пофарбованій поверхні (наприклад, зафарбування пропусків), обов'язково слід працювати з тією ж

	консистенцією фарби (1-й/2-й шар) і тим же малярським інструментом (щітка/валик)!
Чистка інструментів	Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт, при необхідності з використанням миючих засобів.
Час висихання	Кожен шар фарби висихає 8h (год). Повний набір міцності – через 7d (діб) після нанесення. Всі терміни дійсні при температурі основи +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.
Температура нанесення	Не фарбувати при температурі основи і повітря нижче +5°C або відносній вологості повітря вище 80%.
Колерування	В пастельні тони – дисперсійними барвниками düfa Vollton- und Abtönfarbe D230 (максимум 5%) або на тонувальному обладнанні за системою Color Mix.
Доповнення	
Фасовка	2,5 L (л); 10 L (л)
Зберігання	У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці - до дати, зазначеній на упаковці.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. Пари не вдихати. При необхідності використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання. Під час проведення робіт і висихання забезпечити хорошу вентиляцію приміщення. При контакті з очима або шкірою негайно ретельно промити водою. Не зливати в каналізацію, у водойми і на поверхню ґрунту.
Утилізація	В утилізацію здавати тільки порожню тару. Сухі залишки продукту слід утилізувати з побутовим сміттям.

17.05.2022

KeraPaint Matt

Виробник:

Мефферт АГ Фарбверке
Зандвег 15
55543 Бад Кройцнах
Тел. +49 671 870 344
www.meffert.com

Імпортер:

ПрАТ «Ганза-Україна»
Україна, м.Дніпро
вул.Кабардинська, 2
www.dufa.com.ua
www.dufa.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.