

## Kratz Mix 15/20/25

**Кратц Микс**  
Декоративная штукатурка для компьютерной  
тонировки



### Описание продукта

<b>Область применения</b>	Акриловая штукатурка с «камешковой» фактурой для декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений. Особенно рекомендуется для мест с повышенными эксплуатационными нагрузками. Образует атмосферостойкие, устойчивые к проливным дождям покрытия. Пригодна для нанесения на минеральные штукатурки, бетон, подготовленную кирпичную кладку, поверхности систем теплоизоляции фасадов, гипсокартон, ДСП, QSB и OSB и др. Фактура штукатурки скрывает мелкие дефекты поверхности.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• белая</li> <li>• фактура «барашек»</li> <li>• для наружных и внутренних работ</li> <li>• водоотталкивающая</li> <li>• размер зерна 1,5 / 2,0 / 2,5 мм</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Связующее вещество</b>	Акриловая дисперсия
<b>Состав</b>	Полимерная дисперсия, диоксид титана, вспомогательные добавки, крупные минеральные наполнители, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/1, согласно директиве ЕС, составляет 200 г/л (2010) данный продукт содержит <30 г/л ЛОС.
<b>Разбавитель</b>	Вода (до 2%)

### Нанесение

<b>Основание</b>	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Отслоения, старые покрытия и масляные загрязнения тщательно удалить. Неровности выровнять шпатлевкой. Цементные штукатурки должны быть выдержаны минимум 14 суток, шпаклеванные поверхности - минимум 3 суток, поверхности систем утепления - 7 суток. Все поверхности обработать адгезионной грунтовкой Quarzgrund Q815. При использовании колерованной штукатурки грунтовка должна быть затонирована в такой же цвет. Осыпавшиеся или сильно впитывающиеся влагу поверхности предварительно обработать глубоко проникающей грунтовкой торговой марки düfa. Места, пораженные грибами, очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептической грунтовкой düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
------------------	---

<b>Нанесение</b>	Перемешать не взбивая. Нанести на стену шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна, выдержать некоторое время. Пока поверхность мягкая, структурировать пластмассовой теркой в круговом направлении до получения фактуры в виде густо уложенных камешков. Большие участки поверхности разбивать на несколько маленьких или работать в группе. Вся поверхность должна обрабатываться методом «мокрым по мокрому». При необходимости в штукатурку можно добавить до 2% воды.
<b>Расход</b>	Для зерна 1,5 мм – 2,5 кг/м <sup>2</sup> , для зерна 2,0 мм – 3,0 кг/м <sup>2</sup> ; для зерна 2,5 мм – 3,58 кг/м <sup>2</sup> по ровной поверхности; в зависимости от зернистости и ровности поверхности расход может варьироваться.
<b>Примечания</b>	Для придания штукатурке дополнительных антигрибковых свойств добавить перед нанесением добавку düfa Schimmelstopp из расчета 250 мл на 25 кг штукатурки, тщательно вымешать.
<b>Чистка инструментов</b>	Сразу после окончания работ инструменты промыть водой.
<b>Час высыхания</b>	24 часа при температуре +20°C и влажности воздуха 65%. Полное высыхание и перекрашивание через – 2-3 дня.
<b>Температура нанесения</b>	Наносить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и влажности воздуха менее 80%.  Не наносить на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках. Необходимо защищать поверхность от воздействия осадков или мороза до полного затвердевания штукатурки.
<b>Колеровка</b>	Подлежит машинной колеровке по системе Color Mix или SELEKT; также возможна колеровка красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не добавлять более 5%). Для равномерности цвета на одну плоскость наносить штукатурку, которая имеет один номер партии, или тщательно смешать продукцию из разных партий между собой!
<b>Примечания</b>	
<b>Фасовка</b>	25 кг
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания штукатурки в глаза или на кожу. Не сливать в канализацию, в водоемы и на почву.
<b>Утилизация</b>	Засохшая штукатурка утилизируется как обычный строительный мусор.

01.08.2017

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП з ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»  
Украина, г. Днипро  
ул. Курсантская, 7Б  
тел. (056) 377-95-05  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05 .

