

Mattlatex

D100

Матлатэкс

Краска матовая латексная стойкая к мытью



Описание продукта

Область применения	Краска для внутренних работ. Образует стойкую к мытью, паропроницаемую, суконно-матовую поверхность на стенах и потолке. Выдерживает более 5000 циклов истирания. Предназначена для окраски штукатурки, бетона, кирпича, гипсовых поверхностей, также ДВП, ДСП, QSB и OSB фанеры, дерева, стеклообоев, обоев, в том числе из волокна "рауфазер".
Свойства	• белая • матовая • для внутренних работ • стойкая к мытью • высокая укрывистость
Цвет	Белый
Степень глянца	Матовая
Класс истирания	2 согласно DIN EN 13300
Плотность	1,56 кг/л
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/а, согласно директиве ЕС, составляет 30 г/л (2010) данный продукт содержит <30 г/л ЛОС.
Растворитель (разбавитель)	Вода (до 10%)

Нанесение

Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть чистой, сухой и пригодной для обработки. Пыль, остатки известковых побелок, покрытия на клеевой и масляной основе, другие загрязнения тщательно удалить. Крепкие алкидные и масляные покрытия зашкурить и обеспылить. Неровности выровнять шпатлевкой düfa Acryl-Spachtel. Свежая цементная штукатурка должна быть выдержана минимум 28 дней. Влажность оснований не должна превышать 4%, гипсовых оснований - 1%. Впитывающие и меловые поверхности, оштукатуренные участки обработать грунтовкой торговой марки düfa. Пораженные грибами места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим
-----------	--

	раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
Нанесение	Перед использованием тщательно перемешать. Наносить щеткой, валиком или распылителем (включая безвоздушный метод). Первичное покрытие: краску разбавить до 10% водой. Заключительное покрытие: краску не разбавлять. Окрашивание поверхностей в одной плоскости должно производиться методом «мокрым по мокрому», без перерывов в работе. При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,66-0,79 мм и давление 160-180 бар. При нанесении методом воздушного распыления разводить водой до рабочей вязкости и использовать сопло 2 мм При использовании аппаратов ТМ Wagner рекомендуем на незначительных площадях использовать модель Wagner Flexio W585. Рабочий уровень мощности (AIR CONTROL) 7-8, диаметр сопла 2,5 мм. Краску разбавить водой на 3%. При значительных площадях нанесения рациональнее использовать аппарат Wagner ProjectPro 117, рекомендованное сопло 517 при рабочем давлении 200 бар. Краску в этом случае можно не разбавлять.
Расход	Расход на один слой –80-100 мл/м² в зависимости от зернистости основы. Точный расход определяется пробным окрашиванием на объекте .
Примечание	Поверхности, которые могут повреждаться микроорганизмами, красить с добавлением в краску антиплесневой добавки düfa Schimmelstopp.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	Время высыхания до нанесения следующего слоя –1-2 часа при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях срок высыхания может измениться. Полную прочность и способность воспринимать механические нагрузки покрытия приобретает через 7 дней.
Температура нанесения	Не красить при температуре основания и воздуха ниже +5°C и относительной влажности воздуха более 80%.
Колеровка	Красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230, также машинным способом по системе Color Mix или SELEKT.
Примечания	
Фасовка	1 л, 2,5л; 5л; 10л, 25 л, 14кг, 3,5 кг
Хранение	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C; избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 36 месяцев. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
Меры безопасности	хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. При распылении не вдыхать пары.
Утилизация	Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей краски утилизируются как обычный строительный мусор.

15.04.2013

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел(056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05

