



VELOURS B3 TRANSPARENT

Тонкошарова шовковисто-матова
для комп'ютерного тонування

СТІЙКИСТЬ
1
КЛАС

ВИТРАТА
12
m²/l (m²/л)



Опис продукту

Застосування

Тонкошарова шовковисто-матова латексна фарба на вініловій основі для внутрішніх робіт. Відповідає найвищим вимогам якості і створює елегантне покриття, вносячи в інтер'єр атмосферу затишку та стилю. Має надзвичайну покривність, зручно і швидко наноситься без бризок і патьоків. Утворює міцну поверхню, що легко піддається очищенню - витримує чистку водою із застосуванням миючих засобів та хлорвмісних розчинів певної концентрації згідно інструкцій і вимог МОЗ України. Придатна для фарбування акрилової шпаклівки, цементної, гіпсової та акрилової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер. Рекомендована для застосування у громадських, шкільних та дошкільних, лікувально-профілактичних закладах, на підприємствах харчової промисловості, в закладах громадського харчування, на об'єктах комунально-побутового призначення.

Особливості продукту

- Стійка до стирання
- Зручна в нанесенні
- Надзвичайна покривність
- Стійка до дезінфікуючих засобів
- Рекомендована для медичних установ, шкільних та дошкільних закладів



Класифікація згідно ДСТУ EN 13300	стійкість до мокрого стирання: клас 1
	ступінь блиску: шовковисто-матовий
	*Технічні характеристики затонованого продукту можуть мати незначні відхилення.
Зв'язуюча речовина	Вінілова дисперсія
Колір	Прозора (База 3 для тонування у насиченні кольори)
Ступінь блиску	Шовковисто-матовий
Фасовка	1 L (л); 2,5 L (л); 9 L (л)
Щільність	1,38 g/cm ³ (г/см ³)
Склад	Сополімерна дисперсія на основі вінілацетату, діоксид титану, мінеральні наповнювачі, функціональні добавки, вода. Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/а): 30 g/l (г/л). Ця продукція містить max 1 g/l (г/л) ЛОС.
Колерування	Барвником Vollton- und Abtönfarbe D230 (максимум 5%), також на тонувальному обладненні за системами Meffert SELEKT.

Виконання робіт

Підготовка основи

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, чистою, сухою, рівною та придатною для обробки. Потрібно видалити пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 d (діб). Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Нерівності вирівняти шпаклівкою торговельної марки düfa. Всі поверхні обробити глибоко проникаючою ґрунтовкою торговельної марки düfa. Контрастні, темні поверхні та поверхні іншого відтінку заґрунтувати білою фарбою düfa PREMIUM Elegant P105, розведеною 5% води. Вражені грибками місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.



Нанесення

Наносити щіткою, валиком або розпилювачем. Перед використанням фарбу ретельно перемішати. Для нанесення валиком радимо використовувати валик з ворсом 9-12 mm (мм) для внутрішніх робіт. При фарбуванні гладких поверхонь рекомендуємо використовувати валик для гладких поверхонь - це дозволяє зменшити вірогідність появи текстури поверхні, смуг від валика та нерівномірного глянцею. Щоб уникнути видимих стиків покриття, нанесення повинно бути виконане методом «мокре по мокрому» - єдиним рівномірним шаром фарби без стиків на ділянках, що підсихають. Не допускати роботу «сухим» валиком з недостатньою кількістю фарби. При роботі пензлем добре розподіліть фарбу тонким шаром по поверхні, уникаючи появи слідів від інструменту. Для досягнення бажаних властивостей поверхні необхідне нанесення у два шари.

Нанесення повітряним розпиленням: матеріал відрегулювати за консистенцією, враховувати рекомендації виробника обладнання. Для досягнення рівномірної поверхні радимо зробити фінальну прокатку поверхні валиком.

Безповітряне розпилення: кут розпилення: 50°, форсунка: 0,018"-0,021"; тиск: 120 - 180 bar.

Витрата

Витрата на один шар 65-85 ml/m² (мл/м²), в залежності від структури основи. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.

Розведення

Перший шар: фарбу розбавити, додавши не більше 5% питної води.
Фінішний шар: фарбу не розбавляти, за потреби додати не більше 5% питної води

Час висихання

Час висихання: кожен шар фарби висихає 4h (год) при температурі основи +20°C і відносній вологості повітря 60%.

Початок експлуатації через 4 d (добы)

Повний набір міцності – через 28 d (діб) після нанесення. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.

Температура нанесення

Не фарбувати при температурі повітря або основи нижче +5°C або відносній вологості повітря вище 80%.

Чистка інструментів

Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт, при необхідності з використанням миючих засобів.



Доповнення

Зберігання

У щільно закритій тарі у прохолодному місці при температурі від +5°C до +30°C. Запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці, яка ще не розкривалася – 24 місяці. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для вдихання краплі; аерозоль або туман не вдихати, при необхідності використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання. Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або на ґрунт.

Утилізація

Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Технічна підтримка

Тел: +38050403389
(*Тарифікація дзвінків згідно тарифів вашого оператора)
mail: support@dufa.com.ua

Виробник: СП з ІІ ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”

Україна, м. Дніпро вул. Курсантська, 7Б

тел. (056) 377-95-05

www.dufa.com.ua

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

Виготовлено за технологією фірми “Meffert AG”, Німеччина